



Descripción del Producto

PU40FIX GRIS es un adhesivo monocomponente de alto desempeño desarrollado para los sectores de construcción civil, arquitectura y decoración.

Es considerado un adhesivo multiuso, pues adhiere a diversos tipos de materiales con alto desempeño, como concreto, piedras, maderas, mármoles, cerámicas, vidrios, aluminio, aleaciones metálicas, entre otros. Tiene excelente resistencia a condiciones atmosféricas como: lluvia, viento y rayos UV.

Propiedades Físicas

Apariencia (visual):	Pasta tixotrópica gris con poco olor
Tiempo de formación de película:	≤40 minutos
Densidad a 25°C:	1.40 – 1.50 g/ml
Temperatura ideal de aplicación:	+5 a 45°C
Temperatura de trabajo:	-50 a 200°C
Estiramiento a la ruptura:	950%
Dureza Shore A:	35
Capacidad de movimiento:	± 35%
Recuperación elástica:	94%
Tiempo de almacenamiento 5 a 25°C:	12 meses
Rendimiento en junta de 6 x 6 mm	7.77 m

Instrucciones de uso y manejo

1. Las superficies a sellar deben ser firmes, estar secas, limpias, libres de polvo, grasas, aceites, agua y sellador viejo. Realizar la limpieza de las superficies porosas con una brocha o aplicando aire a presión, para retirar todas las partículas sueltas.
2. En el caso de superficies lisas (como vidrio, metal, etc.), se hace una limpieza con la técnica de dos paños que consiste en pasar sobre la superficie un trapo (que no desprenda pelusa) impregnado con alcohol isopropílico e inmediatamente retirar todas las impurezas con otro trapo seco y limpio.
3. Corte la punta del cartucho y corte la boquilla aplicadora en un ángulo de 45° con el tamaño y grosor deseados. Enrosque la boquilla aplicadora en el cartucho y coloque en la pistola aplicadora.
4. Colocar un enmascarillado con cinta masking tape sobre las superficies para delimitar el área a sellar.
5. Aplique el sellador en forma de cordón sobre la superficie a sellar.

6. Por último, se hará un repaso en sentido contrario a la aplicación, por medio de una espátula curva para lograr penetrar lo necesario en la junta, una mejor adhesión y romper las burbujas de aire que pueden quedar atrapadas durante la aplicación, al final de la aplicación retire el enmascarado desprendiendo en sentido opuesto a la aplicación en un movimiento continuo pero controlado.
7. Si el PUFIX GRIS TEKBOND va a ser usado como adhesivo de montaje, utilice un soporte (cinta adhesiva, pinzas, etc.) para sostener la pieza montada hasta el secado total del adhesivo.
8. El curado total sucede después de 24 horas a 48 horas en función del clima, cantidad de adhesivo y peso de las piezas que serán fijadas.
9. PUFIX es compatible con la mayoría de las pinturas arquitectónicas base agua y con pinturas sintéticas base solvente.

Limitaciones de uso

El PUFIX TEKBOND no es indicado para las situaciones abajo:

1. Para todas las superficies que liberen aceite, plastificadores o solventes, como madera inmersa en aceite, superficies cuando están mojadas, paredes con revestimiento en proceso de descamación.
2. No debe ser aplicado en material de espuma de poliestireno y plásticos: Polietileno, Polipropileno y Teflón®.
3. En caso de paredes donde haya pintura (pintura), verifique las condiciones de estas en búsqueda de posibles descamaciones, y si es necesario realice el lijado en el área donde se realizará la aplicación.
4. Para superficies que tengan contacto directo con alimentos.
5. No puede ser usado como adhesivo estructural.

Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la **FISPQ** – Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos.

Envases disponibles

Tekbond ofrece: Cartuchos de 387 g / 280 ml (SGA: 69957321923); Sachete de 552 g / 400 ml;

Almacenamiento

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un local fresco a una temperatura de 5 a 27°C, al abrigo de la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas y similares; Fuera del alcance de niños y animales domésticos. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva cualquier sobra de material a su envase original.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización,

aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.