



Descripción del Producto

COLA BLANCA PVA EXTRA ARTESANIA se adhiere a diversos materiales, como: formica, aglomerados, laminados, pisos flotantes, papel, cartón, superficies porosas en general. Puede ser utilizada en los procesos convencionales de pegado: prensado en frío, en caliente y, además, es lavable.

El adhesivo BLANCO PVA EXTRA ARTESANIA atiende las necesidades del mercado profesional y doméstico. Después del secado, el producto presenta un aspecto transparente y brillante. Tiempo de secado: aproximadamente 4 horas.

Propiedades Físicas

Apariencia (visual):	Líquido blanco
Olor:	Característico
Viscosidad a 25°C:	7,000 – 9,000 cps
Densidad a 25°C:	1.02–1.07 g/ml
pH a 25°C:	4,00 a 6,00
Contenido de sólidos:	45 – 47%
Aspecto de la película:	Transparente y flexible
Tiempo de almacenamiento 5 a 25°C:	21 meses

Instrucciones de uso y manejo

1. Aplicar una capa uniforme del adhesivo en una de las superficies, luego hacer la unión de las piezas antes del secado del adhesivo y preñse.
2. El curado total sucede después de 24 horas a 48 horas en función del clima, cantidad de adhesivo y peso de las piezas que serán fijadas.

Almacenamiento

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un local fresco a una temperatura de 5 a 25°C, al abrigo de la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas y similares; Fuera del alcance de niños y animales domésticos. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva cualquier sobra de material a su envase original.

Informaciones generales

En caso de contacto con la piel y los ojos lave con agua en abundancia, si los síntomas persisten hable con un médico. Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ).

Envases disponibles

Tekbond ofrece envases de:

- 250g (SGA: 69957367245)
- 500g (SGA: 69957367246)
- 1Kg (SGA: 69957367247).

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.