



Descripción del Producto

La COLA VINÍLICA PVA EXTRA es recomendada para diversos procesos de pegado en la industria de muebles. Se adhiere a diversos sustratos tales como: Formica, aglomerados, laminados, pisos flotantes, papel, cartón, superficies porosas en general.

Puede ser utilizada en los procesos convencionales de pegado: prensado en frío y en caliente y además, es lavable. Excelente para ensambles de madera blandas como Pino, maderas duras como Caoba, Encino, Roble o Maple y maderas sintéticas como MDF o Triplay.

Propiedades Físicas

Apariencia (visual):	Líquido blanco
Olor:	Característico
Viscosidad a 25°C:	7,000 – 9,000 cps
Densidad a 25°C:	1.02–1.07 g/ml
pH a 25°C:	4.00 a 6.00
Contenido de sólidos:	45 – 47%
Aspecto de la película:	Transparente y flexible
Tiempo de almacenamiento 5 a 25°C:	21 meses

Instrucciones de uso y manejo

1. Aplicar una camada uniforme del adhesivo en una de las superficies, luego hacer la unión de las piezas antes del secado del adhesivo y preñse.
2. El curado total sucede después de 24 horas a 48 horas en función del clima, cantidad de adhesivo y peso de las piezas que serán fijadas.

Almacenamiento

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un local fresco a una temperatura de 5 a 25°C, al abrigo de la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas y similares; Fuera del alcance de niños y animales domésticos. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva cualquier sobra de material a su envase original.

Informaciones generales

En caso de contacto con la piel y los ojos lave con agua en abundancia, si los síntomas persisten hable con un médico. Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ).

Envases disponibles

Tekbond ofrece envases de:

- 500g (SGA: 69957367192)
- 1 Kg (SGA: 69957367193)
- 10 Kg (SGA: 69957367194)
- 20 Kg (SGA: 69957367195)
- 50 Kg (SGA: 69957367196).

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.