



Descripción del Producto

TEKBOND SPRAY SUPERCOLOR PRIMER es un fondo de color gris preparador de superficies metálicas que se encuentren libres de oxidación.

Colores disponibles

✚ Gris

Instrucciones de uso

Preparación de la superficie:

1. Quite los restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo.
2. Proteja las partes que no serán pintadas con papel, cartón o plástico.
3. Aplique de 2 a 3 capas de primer para obtener una pintura uniforme y bonita.
4. Espere secar y lije con lija húmeda 400, para dejar la superficie bien lisa.
5. Aplique cada capa de pintura a una distancia de 25 cm de la superficie de forma controlada.
6. Entre cada camada de pintura, espere un intervalo de 1 a 3 minutos.
7. Para el toque, espere un intervalo de 30 minutos.
8. Para el manejo de la pieza, espere un intervalo de 3 horas. C
9. Curado total en 24 horas, para pruebas mecánicas recomendamos 72 horas.
10. Rendimiento aproximado: 1.7–2.1 m² por lata.

OBSERVACIÓN: AGITAR BIEN LA LATA ANTES DE UTILIZARLA Y ENTRE CADA APLICACIÓN. SI LA VÁLVULA SE BLOQUEA, RETIRE LA BOQUILLA Y SUMERJALA EN THINNER O ACETONA. SI ES NECESARIO, DESTAPE EL ORIFICIO CON UNA AGUJA.

Almacenamiento

Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50°C). En estas condiciones, el producto en su envase original y sellado tiene una garantía de 3 años a partir de su fecha de fabricación.

Informaciones generales

No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión). Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, en temperatura ambiente, lejos de fuentes de ignición. Área cubierta, fresca, seca y ventilada. Almacenar la lata en la vertical. Almacenar en temperaturas inferiores a 50°C. Este producto es inflamable.

OBS.: Antes de usar el producto, lea la FISPQ (Ficha de Seguridad de Productos Químicos).

Envases disponibles

Tekbond ofrece envase de 350ml / 250g (SGA: 69957366620)

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.