



Descripción del Producto

COLA DE SILICONA LÍQUIDA TEK BOND es totalmente incolora y tiene alta viscosidad. Es indicada para trabajos artísticos, reparaciones domésticas y artesanías, se adhiere a diversos sustratos como madera, cuero, metales, papel, cartón, EVA, espuma de poliestireno, entre otros.

Propiedades Físicas - Líquido

Base química:	Adhesivo a base de silicona
Apariencia (visual):	Líquido viscoso incoloro
Viscosidad a 25°C:	15,000 cps
Densidad a 25°C:	1.00 g/ml
Tiempo de curado inicial:	5 – 30 minutos
Tiempo de curado total:	24 horas
Temperatura de aplicación:	+ 5 a 45°C
Temperatura de operación:	-30 – 80°C
Tiempo de almacenamiento a 20°C:	21 meses

Instrucciones de uso y manejo

Las superficies de las piezas deberán estar perfectamente limpias, por eso es que sean retirados el aceite, el óxido, el polvo y otros elementos contaminantes. Aplique el producto y haga una ligera presión en las partes que serán unidas.

Instrucciones de almacenamiento

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un local fresco a una temperatura de 5 a 27°C, al abrigo de la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas y similares. Fuera del alcance de niños y animales domésticos. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva cualquier sobra de material a su envase original.

Informaciones generales

Aplique el adhesivo en un área ventilado. Evite la inhalación durante un período prolongado, los solventes contenidos pueden causar dolor de cabeza o mareo, si eso sucede vaya a un local ventilado, si el problema persiste hable con un médico.

Contiene solventes inflamables, no utilice cerca del fuego u otras fuentes de calor.

Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la **FISPQ** – Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos.

Limitaciones de uso

PEGAMENTO DE SOLICONA TEK BOND no es indicado para las situaciones abajo:

1. Para todas las superficies que liberen aceite;
2. Para uso en zonas de inmersión constante en agua;
3. Para superficies que quedan en contacto directo con alimentos;

Envases disponibles

Tekbond ofrece botellas de

- 25g / 30mL (SGA: 69957367265)
- 51g / 60mL (SGA: 69957367266)
- 85g / 100mL (SGA: 69957367267)

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.