

FISPQ - FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS

En conformidad con: NOM – 018 – STPS – 2015

Fecha de Publicación: 11/2011

Última revisión: 06/2019

FISPQ: N°: 0007

Adhesivo Artesanía No 1 Tekbond


1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto:	ADHESIVO ARTESANÍA No 1
Números de identificación del producto:	69957327186, 69957327182, 69957327185
Categoría:	ADHESIVO INSTANTÁNEO A BASE DE ETILCIANOACRILATO
Nombre de la empresa:	Saint – Gobain América SA de CV
Dirección:	Calzada Legaría No 549 Torre 1 Piso 14, Col. 10 de Abril C.P. 11250 – Miguel Hidalgo – Ciudad de México, México
Teléfono de la Empresa:	+52 (55) 5279 – 1600
Teléfono de Emergencia:	800 3 66 7866
Fax:	+52 (55) 5279 – 1600
E-mail:	contactotekbond@saint-gobain.com
Internet:	www.tekbond.com.mx

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificaciones de la sustancia o mezcla:	➤ Corrosión/Irritación cutánea - Categoría 2 H315: Provoca irritación cutánea
	➤ Lesiones oculares graves / irritación ocular – Categoría 2 H319: Provoca irritación ocular grave
	➤ Toxicidad para órganos objetivo específicos - Exposición única - Categoría 3 H335: Puede provocar irritación de las vías respiratorias

2.2 Elementos adecuados de etiquetado:

Pictogramas:	 
Palabra de advertencia:	Atención
Frases de peligro:	H315: Provoca irritación cutánea H319: Provoca irritación ocular grave H335: Puede provocar irritación de las vías respiratorias
Frases de precaución - Prevención:	P261: Evitar inhalar vapores P280: Use guantes protectores y protección ocular.
Frases de precaución - Respuesta a emergencias:	P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. En caso de uso de lentes de contacto, retírelas, si es fácil. Continúe enjuagando. P337+P313: Caso la irritación ocular persista: hable con un médico.
Frases de precaución - Disposición:	P501: Deseche el contenido/recipiente de acuerdo con la legislación vigente local.
Informaciones adicionales de peligro y precaución:	EUH202: Cianoacrilato. Peligro. Pega la piel y los ojos en pocos segundos. Mantenga fuera del alcance de los niños.

FISPQ - FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS

En conformidad con: NOM – 018 – STPS – 2015

Fecha de Publicación: 11/2011

Última revisión: 06/2019

FISPQ: N°: 0007

Adhesivo Artesanía No 1 Tekbond

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIONES SOBRE LOS INGREDIENTES

Naturaleza Química: Adhesivo Instantáneo a base de Etilcianoacrilato

Nombre químico o genérico	Intervalo de concentración (%)	CAS N°
Cianoacrilato de etilo	90–91	7085-85-0
Polimetilmetacrilato (PMMA)	5–9	9011-14-7
Hidroquinona	0.1 –1	123-31-9

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 EN CASO DE INHALACIÓN: Retire a la persona afectada a un local ventilado. En caso de persistencia de los síntomas, hable con un médico.

4.2 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: No tire de la piel adherida. Pase agua tibia con jabón y tire suavemente de la piel, utilizando un objeto sin punta.

4.3 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Si los ojos se pegan cerrados, pase agua tibia, soltando por las pestañas. El cianoacrilato se pegará en la proteína de los ojos, causando efecto lagrimal que despegará el adhesivo. Mantenga el ojo cubierto con la compresa hasta que esté completamente despegado. No fuerce para abrir. Es necesario hablar con un médico, tenga a mano el envase o etiqueta.

4.4 EN CASO DE INGESTIÓN: Asegúrese de que los pasajes respiratorios estén obstruidos. El producto se polimerizará en la boca inmediatamente, haciendo casi imposible tragar. La saliva separará lentamente el producto de la boca.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1 Medios de extinción adecuados: Espuma, gas carbónico o polvo químico.

5.2 Peligros específicos: Producto no inflamable.

5.3 Punto de inflamación: 80°C (TCC).

6. MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES O PÉRDIDAS

6.1 Precauciones para el personal que no forma parte del equipo de emergencia: Utilice los equipos de protección necesarios para evitar el riesgo de contacto con las manos, piel, ojos y vías respiratorias.

6.2 Precauciones para el personal del servicio de emergencia: Ventile bien el área, utilice guantes de polipropileno o polietileno, máscara para vapores orgánicos, gafas y zapatos de seguridad.

6.3 Limpiezas: No limpie con ningún tipo de papel o tejido. Polimerizar con agua y raspar el suelo para su posterior descarte.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1 Incompatibilidades: Los productos incompatibles son agua, alcohol, aminos y agentes alcalinos.

FISPQ - FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS

En conformidad con: NOM – 018 – STPS – 2015

Fecha de Publicación: 11/2011

Última revisión: 06/2019

FISPQ: N°: 0007

Adhesivo Artesanía No 1 Tekbond

7.2 Condiciones de almacenamiento: En condiciones ideales, almacene a una temperatura de 2 a 21°C. El fraccionado del producto puede alterar la validez del producto. No reutilice los envases utilizados.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Componente	CAS N°	ACGIH TLV-TWA	NIOSH REL
Hidroquinona	123-31-9	2 mg/m ³	2 mg/m ³ (15 minutos)

8.1 Protección ocular/ facial: Utilice gafas de seguridad.

8.2 Protección de la piel y de las manos: Utilice delantal plástico, zapatos de seguridad, guantes de polietileno o polipropileno.

8.3 Protección respiratoria: Utilizar máscara para protección contra vapores orgánicos y manejar en local ventilado.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Aspecto:	Líquido incoloro a levemente amarillado
9.2 Olor:	Característico (irritante)
9.3 pH:	N/A
9.4 Punto de fusión/punto de congelación:	N/A
9.5 Punto de ebullición:	>149°C
9.6 Punto de inflamación:	>80°C
9.7 Presión de vapor:	< 0,2 mm/Hg
9.8 Densidad relativa:	1,05 g/mL
9.9 Solubilidad en agua:	Polimeriza rápidamente
9.10 Viscosidad promedio:	50 cps
9.11 Temperatura de auto ignición:	N/A

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad: Inestable si es calentado.

10.2 Estabilidad química: N/D

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: N/D

10.4 Condiciones a evitar: Humedad.

10.5 Materiales o sustancias incompatibles: Sucederá la polimerización en contacto con agua, humedad o productos alcalinos.

10.6 Productos peligrosos formados en la descomposición: Podrán surgir humos tóxicos cuando sea incinerado.

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

11.1 Toxicidad aguda oral:

Cianoacrilatos son considerados de baja toxicidad. DL₅₀ oral aguda es de >5000mg/kg (ratones). Es casi imposible tragar el producto, ya que este se polimeriza en la boca.

FISPQ - FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS

En conformidad con: NOM – 018 – STPS – 2015

Fecha de Publicación: 11/2011

Última revisión: 06/2019

FISPQ: N°: 0007

Adhesivo Artesanía No 1 Tekbond

Componentes nocivos N° CAS	Ensayos	Valor	Método
Cianoacrilato de etilo 7085-85-0	DL ₅₀ - ratones	>5.000 mg/Kg	OECD 420, 423 y 425
Hidroquinona 123-31-9	DL ₅₀ - ratones	367 mg/Kg	OECD 420, 423 y 425

11.2 Toxicidad Aguda Dérmica: Pega la piel en segundos. Producto considerado como de baja toxicidad; DL50 dérmica aguda (conejo) > 2000mg/kg. Al polimerizarse en la superficie de la piel, no se considera posible una reacción alérgica.

Componentes nocivos N° CAS	Ensayos	Valor	Método
Cianoacrilato de etilo 7085-85-0	DL ₅₀ - ratones	>2.000 mg/Kg	OECD 402

11.3 Corrosión/irritación cutánea: Se adhiere a la piel en segundos. Producto considerado de baja toxicidad debido a la polimerización en la superficie de la piel. La posibilidad de ocurrencia de reacciones alérgicas es considerada baja.

Componentes nocivos N° CAS	Resultado	Tiempo de exposición	Especie	Método
Cianoacrilato de etilo 7085-85-0	Ligeramente irritante	>2.000 mg/Kg	Conejo	OECD 404

11.4 Lesiones oculares graves/irritación ocular: El producto líquido pega las pestañas y los párpados. Los vapores pueden provocar irritación y efecto lacrimógeno.

Componentes nocivos N° CAS	Resultado	Tiempo de exposición	Especie	Método
Cianoacrilato de etilo 7085-85-0	Molesto	72 h	Conejo	OECD 405

11.5 Sensibilidad respiratoria: La exposición prolongada a altas concentraciones de vapor puede causar efectos crónicos en personas sensibles.

Componentes nocivos N° CAS	Ensayos	Resultado	Método
Cianoacrilato de etilo 7085-85-0	CL ₅₀ - ratones	Sin sensibilización	OECD 403
Hidroquinona 123-31-9	CL ₅₀ - ratones	Hipersensibilidad	OECD 403

11.7 Ingestión: Cianoacrilatos son considerados de baja toxicidad. Es casi imposible tragar, ya que se polimerizan rápidamente en la boca. El producto polimerizado es considerado atóxico.

11.8 Mutagenicidad en células germinativas

Componentes nocivos N° CAS	Resultado	Método
Cianoacrilato de etilo 7085-85-0	Negativo	OCDE 471, 476 y 473
Hidroquinona 123-31-9	Negativo	Método EU B.13/14

FISPQ - FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS

En conformidad con: NOM – 018 – STPS – 2015

Fecha de Publicación: 11/2011

Última revisión: 06/2019

FISPQ: N°: 0007

Adhesivo Artesanía No 1 Tekbond

11.9 Carcinogenicidad: N/D

11.10 Toxicidad para la reproducción: N/D

11.11 Toxicidad para órganos-exposición única: N/D

11.12 Toxicidad para órganos-exposición repetida: Puede provocar irritación de las vías respiratorias.

11.13 Peligro por aspiración: N/D

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Componentes nocivos N° CAS	Ensayos	Valor	Estudio de toxicidad aguda	Tiempo de exposición	Método
Hidroquinona 123-31-9	CL ₅₀	0,17 mg/L	pescado	96 h	OECD 203
	CE ₅₀	0,29 mg/L	<i>Daphnia</i>	48 h	OECD 202
	CE ₅₀	0,335 mg/L	algas	3 d	OECD 201
	-	0,0057 mg/L	<i>Crónica con Daphnia</i>	21 d	OECD 211

12.1 Ecotoxicidad: No descartar el producto en ríos, lagos, desagües, aguas subterráneas o superficiales.

12.2 Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles.

12.3 Potencial bioacumulativo: No hay datos disponibles.

12.4 Movilidad en el suelo: Los adhesivos polimerizados son inmóviles.

12.5 Otros efectos adversos: No hay datos disponibles.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DESTINACIÓN FINAL

13.1 Producto: Se polimeriza al añadir agua (10:1 - producto / agua). Después de la polimerización, realice el desecho como residuo químico sólido tóxico, no soluble en agua, de acuerdo con la legislación ambiental local vigente.

13.2 Envases utilizados contaminados: Después del uso, los tubos, las cajas y los envases que contengan residuos de producto deberán ser desechados como residuos químicamente contaminados, en un local acreditado autorizado o incinerados.

14. INFORMACIONES SOBRE TRANSPORTE

14.1 TERRESTRE

Número ONU:	Sin restricción
Nombre adecuado para el embarque:	Sin restricción
Clase de riesgo:	Sin restricción
Número de riesgo:	Sin restricción
Grupo de envasado:	Sin restricción

FISPQ - FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS

En conformidad con: NOM – 018 – STPS – 2015

Fecha de Publicación: 11/2011

Última revisión: 06/2019

FISPQ: N°: 0007

Adhesivo Artesanía No 1 Tekbond

14.2 VÍA NAVEGABLE

Número ONU:	Sin restricción
Nombre adecuado para el embarque:	Sin restricción
Clase de riesgo:	Sin restricción
Número de riesgo:	Sin restricción
Grupo de envasado:	Sin restricción

14.3 AÉREO

Número ONU:	3334
Nombre adecuado para el embarque:	LÍQUIDO REGLAMENTADO PARA AVIACIÓN, N.E. (Ester de Cianoacrilato)
Clase de riesgo:	9
Número de riesgo:	No aplicable
Grupo de envasado:	No aplicable

Excepciones: Los envases primarios que contengan menos de 500 ml no están regulados por este modo de transporte y pueden ser enviados sin restricciones.

15. INFORMACIONES SOBRE REGLAMENTACIONES

15.1 Reglamentación específica:

- Decreto Federal n° 2.657, del 3 de julio de 1998.
- Norma ABNT-NBR 14725:2012.
- Ordenanza n° 229, de 24 de mayo de 2011 – Altera la norma reglamentadora n° 26.

16. OTRAS INFORMACIONES

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS EN CÓMO PROCEDER EN CASO DE ACCIDENTES

Los adhesivos a base de cianoacrilato son muy fuertes y de adhesión muy rápida. Pega la piel en pocos segundos. La experiencia en accidentes con este producto ha demostrado que el socorro no exige, de manera general, ningún tipo de intervención quirúrgica. Los accidentes específicos pueden ser tratados de la siguiente manera:

16.1 CONTACTO CON LA PIEL: Retire el exceso de cianoacrilato, después lave con agua tibia en abundancia. El adhesivo se soltará de la piel en algunas horas. El cianoacrilato polimerizado no causa riesgos a la salud, incluso cuando se adhiere a la piel. Evite el contacto con ropas, tejidos, tuercas o estopas, ya que esto causará la polimerización. Dependiendo de la cantidad de cianoacrilato, la polimerización generará calentamiento provocando humo, quemaduras en la piel y vapores altamente irritantes. Para el manejo de grandes cantidades de adhesivos a base de cianoacrilato, utilice guantes de polietileno y delantal recubiertos con el mismo material.

16.2 ADHESIÓN DE LA PIEL: Colocar agua tibia en el lugar adherido. Después, mover suavemente. No tratar de despegar las partes en direcciones opuestas.

16.3 ADESIÓN DE LAS PÁLPEBRAS: Lave con agua tibia en abundancia (por lo menos 20 minutos) y aplique una gasa impregnada en agua tibia. No intente abrir los ojos forzando con las manos. Los ojos deberán abrir en hasta 04 días. Un oftalmólogo debe acompañar el proceso.

FISPQ - FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS

En conformidad con: NOM – 018 – STPS – 2015

Fecha de Publicación: 11/2011

Última revisión: 06/2019

FISPQ: N°: 0007

Adhesivo Artesanía No 1 Tekbond

16.4 ADHESIVO EN EL GLOBO OCULAR: Las gotas de cianoacrilato en el globo ocular se pegarán a la proteína de los ojos, y se desprenderán en períodos intermitentes, pudiendo tardar algunas horas. Los ojos lagrimearán hasta que la visión se normalice. Durante este período, además de los ojos lagrimeando, puede haber la ocurrencia de visión duplicada. Un oftalmólogo debe ser consultado inmediatamente para acompañar el proceso de recuperación.

16.5 ADHESIÓN DE LA BOCA: Si se produce accidentalmente la adhesión de los labios, debe aplicar agua en abundancia. Presionar bastante saliva en el interior de la boca. Mover lateralmente los labios intentando el desprendimiento. No intente despegar moviendo en dirección opuesta.

16.6 QUEMADURAS: La polimerización del cianoacrilato genera calentamiento. Dependiendo de la cantidad derramada sobre la ropa, la temperatura sube lo suficiente para causar quemaduras. Una vez retirado el adhesivo del local, según la información anterior, la quemadura debe ser tratada normalmente.

ABREVIATURAS:

ABN: Asociación Brasileña de Normas Técnicas.

GHS: *Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*
(Sistema Mundial Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos).

CAS: *Chemical Abstract Service Registry Numbers.*

ACGIH: *American Conference of Governmental Industrial Hygienists*

ONU: Sigla para Organización de las Naciones Unidas.

CE₅₀: Concentración Efectiva 50%.

CE_{r50}: Concentración Efectiva en la Reproducción 50%.

CL₅₀: Concentración Letal 50%

LT: Límite de Tolerancia

NR: Norma reglamentadora

TLV: *Threshold Limit Value*

N/D: No Determinado.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha de Seguridad fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni TekBond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.